

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Beschermen

HMK P333 Hardsteenolie goed schudden voor gebruik! Breng **HMK P333** met een roller met korte haren dun en gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken eventueel na ca. 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken moet overtollig **HMK P333** voor het indrogen volledig worden verwijderd met pluivrije doeken of tissuepapier.

Gedurende de droogtijd van circa 24 uur de waskom of spoelbak niet gebruiken.

Meer informatie, over het product **HMK P333 Hardsteenolie** is te downloaden via de link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p330-cotto-und-klinkeroel/10-produkte/62-hmk-p333-hardsteen-olie.html>

Een volledig verwerkingsvoorschrift van de **HMK P333 Hardsteenolie** is aan te vragen bij uw leverancier.

LET OP! Kleine kleur nuances kunnen zichtbaar blijven na behandeling, zeker bij grotere oppervlakken.

Onderhouden

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks / wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden. Dagelijks onderhoud met de **HMK P301 RSP -drie in één-**. Goed schudden voor gebruik.

Spray **HMK P301 RSP - drie in één** gelijkmatig op het droge oppervlak, laat het kort inwerken en veeg het af met een zachte niet pluizende doek. Wrijf het oppervlak even na met een droge doek.

Periodiek onderhouden is afhankelijk van het gebruik van de waskom of spoelbak en kan uitgevoerd worden met de **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-**. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.

Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Opbrengen met een zachte witte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z215** uitgevoerd met de **HMK Z230.5**, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met de **HMK Z215** uitgevoerd met de **HMK Z230.5** en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna de **HMK P333 Hardsteenolie** wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken.

Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product **HMK P301 RSP -drie in één-** en **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** zijn te downloaden via de link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p301-rsp-drei-in-eins>

<https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-301.pdf>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-155.pdf>

Verbruik:

HMK R155 Grondreiner -zuurvrij- circa 10 tot 20 m² per liter

HMK P333 Hardsteenolie circa 20 tot 30 m² per liter

HMK P301 RSP -drie in één- circa 20 tot 30 m² per liter

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten

HMK Z215 - Doodlebug handpadhouder 11,5 x 25cm

HMK Z230.5 witte doodlebug schrob pads



HMK Z230.5 is de zachtste doodlebug schrobpad.
 Zeer geschikt voor het (licht) inboenen, uitboenen
 en (lichte) dagelijkse reinigingstaken.
 Verwijdert (licht) aangehecht vuil.

HMK Z215
 Doodlebug handpadhouder

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.
HMK P333 kan na het drogen (polymerisatie) niet meer met chemische middelen worden verwijderd.
 Verwijder voor gebruik alle levensmiddelen in verband met geurovername.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!
 Bij verwerking van de **HMK** producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een
 adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.
 Doeken die bij het verwerken van de **HMK P333** gebruikt zijn, moeten direct, onder toezicht, worden verbrand of
 apart worden uitgespreid om te drogen. De doeken kunnen door auto-oxidatie vanzelf ontbranden!

Opslag:

Bewaar **HMK R155**, **HMK P333** en **HMK P301** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en
 +25°C op een droge donkere plaats.
HMK R155, **HMK P333** en **HMK P301** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
 gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product
 geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het
 veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.