HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

GRANIET GEPOLIJST

REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN

Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Reinigen

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5 schrobpad rood** en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregneer (zoals **HMK S232**) of polisher (zoals **HMK P319** of **HMK P323**) wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Beschermen

De impregneermiddelen voorkomen het binnendringen van vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is.
Breng **HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen-** met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na ca. 20 minuten opnieuw. Verwijder overtollig **HMK S232** voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten kan **HMK S232** ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Restant na 12 uur verwijderen door het oppervlak te reinigen (schrobben) met water. Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden.
De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-03.21

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

Om uw gepolijste graniet vloer qua glans egaal te houden, adviseren wij u de **HMK P319 Marmer- en Granietpolish** aan te brengen.
HMK P319 Marmer- en Granietpolish goed schudden voor gebruik. Verdun het product bij de eerste behandeling 1:10 met helder water. Breng **HMK P319** dun en gelijkmatig aan met een niet pluizende doek, spons of platte vloerzwabber. Breng **HMK P319** bij sterk zuigende vloeren geconcentreerder aan. Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud kunt u de vloer na drogen direct weer in gebruik nemen. Droogtijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie circa 50 tot 60 minuten.

Onderhouden
Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks / wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden. Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de **HMK P324 Edelzeep**, verhouding 1:200 (2 dopjes op 8 liter water) en hiermee normaal dweilen.
Eens per 4 weken vervangt u de **HMK P324 Edelzeep** voor de **HMK P319 Marmer- en Granietpolish**

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**.
Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5 schrobpad rood** en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregneer (zoals **HMK S232**) of polisher (zoals **HMK P319** of **HMK P323**) wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Verbruik:
HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen- circa 4 tot 20 m2 per liter
HMK P319 Marmer- en Granietpolish circa 15 tot 30 m2 per liter
HMK P324 Edelzeep circa 200 tot 250 m2 per liter

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-03.21

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:
HMK Z231.5, **HMK Z232.5** of **HMK Z233.5** Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z215, **HMK Z217** en **HMK Z217.A**

HMK Z215

HMK Z217

HMK Z217.A

HMK Z231.5

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

HMK Z232.5

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

HMK Z233.5

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

Belangrijk:
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:
Buiten bereik van kinderen houden!
Bij verwerking van de **HMK** producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Opslag:
Bewaar **HMK R155**, **HMK S232, HMK P319** en **HMK P324** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12ºC en +25ºC op een droge donkere plaats.
HMK R155, **HMK S232, HMK P319** en **HMK P324** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-03.21

HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK