

MOELLER STONE CARE Benelux



HARDSTEEN HERSTELLEN IN DE NATTE RUIMTE

REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN

Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Reinigen

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Opbrengen met een zachte witte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z215** uitgevoerd met de **HMK Z230.5**, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met de **HMK Z215** uitgevoerd met de **HMK Z230.5** en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna de **HMK P333 Hardsteenolie** wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken.

Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** is te downloaden via de link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html>

Zuuraantastingen van o.a. schoonmaakazijn, antikalk, viakal enzovoort, kunnen na de reiniging gepolijst worden met Metalino staalwol 00. Zorg voor een droog oppervlak, om zo te voorkomen dat de staalwol gaat roesten. Een kleine dot staalwol 00 afknippen en deze met een draaiende beweging over de door zuur aangetaste vlekken wrijven. Hierdoor haal je de ruwheid van de vlek weg en zal de kleur en glans enigszins teruggehaald worden. Na deze behandeling de hardsteen tegels in de natte ruimte nogmaals reinigen met **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** volgens bovenstaande werkwijze.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Beschermen

Impregneren voorkomt en vermindert opname van o.a. vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is. **HMK S234 Vlekstop -Top effect-** vermindert de opname van water, vuil, olie en vet.

Breng **HMK S234 Vlekstop -Top effect-** met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig aan op de zuigende ondergrond. Behandel sterk zuigende oppervlakken na circa 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken **HMK S234** verdunnen met **HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar** in een verhouding van circa 1:10.

Verwijder overtollig **HMK S234** voor het indrogen volledig met een wisser, pluisvrije doeken of tissuepapier. Indien er een teveel aan impregneer is achtergebleven deze zo snel als mogelijk verwijderen met **HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar**.

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie circa 4 tot 6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Gedurende de droogtijd het oppervlak vrijwaren van vocht. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product **HMK S234 Vlekstop -Top effect-** is te downloaden via de link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s234-fleck-schutz-top-effekt.html>

Onderhouden

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/ wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden.

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** in een verhouding van 1:50 (1 deel product op 50 delen water). Dweilend opbrengen met bijvoorbeeld een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 minuten, maar niet laten opdrogen. Opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5 schrobpad wit**, en goed naspoelen met schoon water.

Voor de hardsteen in de natte cel wordt het gebruik van **HMK R156 Marmer badkamer reiniger** geadviseerd. Spray direct vanuit de fles het gebruiksklare product op het te reinigen oppervlak. Kort laten inwerken en niet laten opdrogen. Vervolgens schrobben met de **HMK Z231.1 schrobpad wit**. Spoel het geheel goed na met schoon water en herhaal de behandeling indien nodig.

Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product **HMK R156 Marmer badkamerreiniger** is te downloaden via de link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r156.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van het oppervlak en naspoelen met schoon water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**.

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20.

Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijvoorbeeld een mop of een zachte spons en laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten, maar niet laten opdrogen. Opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5 schrobpad rood**, en goed naspoelen met schoon water. Herhalen en meerdere keren naspoelen kan nodig zijn.

Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor het verwijderen van hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen.

Het gebruiken van **HMK Z702 Ontschuimer** vermindert schuimvorming.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Verbruik:


HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- circa 10 tot 20 m² per liter
HMK S234 Vlekstop -TOP EFFECT- circa 10 tot 20 m² per liter
HMK R156 Marmer badkamer reiniger circa 10 tot 20 m² per sprayflacon

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:

HMK Z231.5, HMK Z232.5 of HMK Z233.5 Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z215, HMK Z217 en HMK Z217.A



HMK Z215



HMK Z217



HMK Z217.A



HMK Z231.5



HMK Z232.5



HMK Z233.5

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige. Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK** producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Opslag:

Bewaar **HMK R155, HMK S234, en HMK R156** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. **HMK R155, HMK S234 en HMK R156** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.