

Nibolay TS 150

ISOLERENDE ONDERLAAG OP BASIS VAN KURKRUBBER GRANULAAT

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar in nieuwbouw en renovatie
- Zeer goede contactgeluidreductie en warmte-isolatie
- Verbeterd het wooncomfort
- Geringe opbouwhoogte
- Goed terugveervermogen
- Uitstekende verouderingsbestendigheid
- Verhoogt het loopcomfort

PRODUCT

Nibolay TS 150 is een polyurethaangebonden kurk-rubber granulaat mengsel met een dikte van 3 mm. Het is bij uitstek geschikt als contactgeluiddempende onderlaag, als warmte-isolerende onderlaag en verbetert het loopcomfort.

TOEPASSINGEN

Als warmte-isolerende, contactgeluiddempende onderlaag:

- Onder lamellenparket, laminaat en massief parket.
- Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten plankenvloeren, spaanplaat.
- Op bestaande ondergronden zoals parket, keramische tegels, pvc- en linoleumvloerbedekkingen.

VERWERKING

Voorbereiden van de ondergrond: De ondergrond dient te voldoen aan DIN 18365/18356 en dient vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast te zijn en moet zonodig worden voorbereid met geschikte primers en egaliseermiddelen.

Toepassen op houten plankenvloeren: Houten plankenvloeren dienen op de draagbalken dusdanig te zijn bevestigd dat de planken niet t.o.v. elkaar bewegen of verschuiven. Indien noodzakelijk extra schroeven voorzien. De ondergrond vooraf met GRIP X910 FILL & WOOD behandelen.

NB: Voldoende ventilatie van de houten vloer is noodzakelijk door bijv. het maken van luchtsleuven of boorgaten (Ø 10 mm) aan de randen.

Verwerking: Nibolay TS 150 dwars t.o.v. de lengterichting van de later te leggen vloerbedekking uitrollen en grof op maat snijden. Afhankelijk van de vloerbekleding gebruikt men voor het lijmen van Nibolay TS 150 een oplosmiddelvrije dispersielijm zoals STIX A540 MULTI PLUS of STIX A740 MULTI BEST. De banen tot het midden terugslaan en de lijm met een spatel B1 gelijkmatig op de



ondergrond uitsmeren. Bij parketverlijmingen verlijmt men Nibolay TS150 met een elastische lijm zoals WOOD H200 ELASTIC. Na een korte ontluchtingstijd legt men de isolatie Nibolay TS 150 in de lijmlaag en wrijft men deze stevig aan in de lijm. De naden nauw aaneensluitend leggen. De 2de baanhelft op dezelfde wijze leggen. De gelegde banen nogmaals stevig aanwrijven om een volledige bevochtiging met lijm te verkrijgen.

Bij het verlijmen van Nibolay T S150 onder parket dient men tussen de muur en de Nibolay steeds een randvoeg van ± 10 mm te behouden. Bij de daarop volgende verlijming op Nibolay TS 150 moet de lijmlaag onder Nibolay TS 150 volledig zijn uitgehard. (ca. 24 uur).

VERLIJMEN VAN PARKET OP NIBOLAY TS 150

Het leggen van sterk vochtgevoelige parketsoorten gebeurt met STIX P956 2K of met WOOD H200 ELASTIC en wel direct op Nibolay TS 150. In deze gevallen wordt de verlijming van Nibolay TS 150 uitgevoerd met spatel B2. Bij het leggen van lamellenparket en massief parket op Nibolay TS 150 de technische afdeling van Bostik raadplegen.

Kleur bruin/zwart
Verpakking rol 40 m (1m breed)
Artikelcode 30180734

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en rechtopstaand opslaan. 12 maanden gegarandeerde houdbaarheid na productiedatum.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.


Technische kenmerken	
Basis	polyurethaangebonden kurk-rubber granulaat mengsel
Afmetingen	breedte: 1 meter - lengte 40 meter rol 40 m ²
Materiaaldikte en gewicht	3 mm / 1,3 kg/m ²
Verbetering contactgeluid	3 mm = 18 dB (g _{TLW}) (VM volgens DIN 52210)
Warmtegeleiding	0,12 W/mk
Warmtedoorlaatweerstand	3 mm 1/ = 0,025m ² K/W (DIN 52612)
Brandklasse	B2 (DIN 4102)
Geschikt voor zwenkwielen	ja (DIN EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming	ja, mits de warmteweerstand van Nibolay TS 150 in combinatie met de bovenliggende vloerbekleding < 0,17 (m ² x K)W. Desbetreffende technische infobladen en aanvullende aanwijzingen in de bouwvoorschriften in acht nemen

Bostik SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.Bostik.nl