

Bona SuperSport Line Paint

Technisch merkblad

Speciale twee-componenten belijningsverf voor gebruik op binnensportvloeren. Ontwikkeld voor gebruik met het Bona SuperSport Systeem voor zowel houten vloeren als elastische vloeren. Verkrijgbaar in 10 levendige kleuren.

- Extreem goede dekking
- Vloeit uitstekend uit
- Uitstekende hechting

Technische gegevens

Type verf	: watergedragen 2-componenten polyurethaan met isocyaan hardener
Mengverhouding	: 1 deel Harder op 9 delen Bona SuperSport Line Paint (10 vol%)
VOS	: 23-33 g/liter afhankelijk van de kleur (bij de standaardkleuren)
Droogtijd	: lijnmarkeringen: 1-2 uur bij 20°C/60% r.v.
Pot life	: max. 3 uur bij 20°C
Gereedschap	: fijne kwast en/of een smalle, fijne roller
Verbruik	: 6-10 m ² /liter (167-100g/m ²) per laag = 120-200 meter, 50 mm breed
Veiligheid	: verf: niet geïnclassificeerd harder: geïnclassificeerd (zie veiligheidsblad voor meer informatie)
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 1 x 1 liter inclusief hardener (900 ml verf + 100 ml hardener)

Kleuren & codes

	RAL
Black	9005
Dark blue	5010
Light blue	5012
Dark green	6029
Light green	6018
Orange	2004
Red	3000
Violet	4008
White	9016
Yellow	1021

Vorbereitung

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. Behandel het oppervlak volgens het behandelingschema voor of houten vloeren of elastische vloeren. Banen en lijnen markeren met geschikte belijningstape – goed aandrukken om het uitbloeden onder de tape te voorkomen.

Laat de verf op kamertemperatuur komen en schud de verpakking grondig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

Vorbereitung voor eerder gelakte vloeren

Bona SuperSport Line Paint kan worden gebruikt op voorgelakte en eerder gelakte vloeren, maar vóór gebruik moet er worden getest en zeker worden gesteld dat er voldoende hechting is!

Afwerking



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona SuperSport Line Paint

Technisch merkblad

Afwerking



Behandelingsschema

Houten Vloeren

Onbehandeld hout:

- 1x SuperSport Primer
- 1x SuperSport ONE/SuperSport HD
- Tussenschuren korrel 150
- 1-2x Pure Colour (voor zones e.d.)
- 1x SuperSport Line Paint
- 1-2x SuperSport ONE/SuperSport HD

Voorgelakte houten oppervlakken:

- Reinigen en oppervlakkig schuren
- 1-2x Pure Colour (voor zones)
- 1x SuperSport Line Paint
- 1-2x SuperSport HD



Elastische Vloeren: *let op: de Pure versie gebruiken*

Rubber, PU en PVC

Reinigen en schuren

- 1-2x Pure Colour (voor zones)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport **Pure** HD

Linoleum

Reinigen en schuren

- 1x Bona LinoPrime
- 1-2x Pure Colour (voor zones)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport **Pure** HD

Belangrijk:

- De verf kan worden overlakt met een tweede laag verf- of een laklaag zonder de verf te schuren – mits dit binnen 12 uur gebeurt. Als er meer dan 12 uur zijn verstreken, dan is het altijd vereist om de verf eerst goed op te schuren voordat er een nieuwe laag kan worden opgebracht. Een fijn schuurmateriaal, zoals de Bona Scrad Pad, is aanbevolen.
- Weekmakers van lijmen op rubber-basis op sommige soorten belijningstape kunnen polyurethaanlakken zacht maken en beschadigen. Gebruikte tapes moeten een “lage kleefkracht” hebben en moeten zo kort mogelijk op hun plaats zitten.

Gebruiksaanwijzing

1. Voeg de harder aan de verf toe en direct roeren tot een homogeen mengsel. Dit mengsel binnen 3 uur gebruiken!
2. Breng de verf op met een kwast en/of een fijne roller. Vermijd ophopingen van verf en overlappingsen bij het nat-in-nat werken zonder onderbreking. N.B. Het te dun aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg.
3. Verwijder de belijningstape direct of nadat de verf **volledig** is gedroogd – dus de tape niet verwijderen als de verf halfdroog is!
4. Laat het goed drogen en breng indien nodig een tweede verflaag aan. De verwachte droogtijd wordt verlengd voor elke extra laag verf.
5. Bescherm daarna de geverfde delen met 1-2 lagen Bona SuperSport ONE of Bona SuperSport HD of Bona SuperSport Pure HD. Mocht de droogtijd van de verf meer dan 12 uur bedragen, dan de verflaag licht opschuren met een Bona Scrad Pad (geen Wing) vóór de laatste laklaag.

Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona SuperSport Line Paint

Technisch merkblad

Buiten het systeem

Bona SuperSport Line Paint kan ook als losstaand product worden gebruikt - buiten het Bona SuperSport Systeem. Het heeft in het algemeen zeer goede hechtings-eigenschappen waardoor de verf na grondige reiniging van de vloer direct op voorgelakte oppervlakken van houten of elastische vloeren kan worden aangebracht.

Voordat de verf gebruikt kan worden als onbeschermd toepassing, zorg ervoor dat dit vooraf wordt gegaan door lokale testen en evaluatie door de gebruiker – elke situatie is anders. Lijnmarkeringen die niet met een toplaag worden beschermd, slijten sneller en kunnen beschadigd raken door agressieve reiniging. Bij dit soort gebruik kan er geen garantie worden gegeven op slijtage of de hechting!

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com