

Bona SuperSport ONE

Technisch merkblad

Eén-component sportlak met "Oxygen Crosslinking" Technologie voor duurzaamheid en uitstraling. Hoogwaardige, watergedragen parketlak – speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op houten sportvloeren. Biedt een sterke polyurethaan-afwerking met een goede laagopbouw. Voldoet aan de Europese norm voor binnensportvloeren voor veilig sporten.

- Hoge weerstand tegen slijtage en schoenstrepen.
- Classificatie EC1 voor lage luchtmissies binnenshuis
- Aanbevolen door FIBA, voor wedstrijden op het allerhoogste niveau

Technische gegevens

Type aflak	: watergedragen 1-component olie-gemodificeerde polyurethaanlak
Vast stofgehalte	: 32%
VOS	: max 60 g/liter
Glans (op 60°)	: mat: 20%, glans: 90%
Verdunning	: indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd	: - klaar voor overlakken: 2,5 – 3 uur* - klaar om te schuren: 12 uur* - volledig uitgehard: 5 dagen* <i>* onder normale condities, 20°C/60% r.v. Zorg altijd voor goede ventilatie.</i>
Gereedschap	: Bona Applicator Bar of een Bona Roller
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 2 x 10 liter
Certificaties	: EN 14904:2006; compatibel FIBA Gecertificeerd Ecode: EC1

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. Laat de sportlak op kamertemperatuur komen. Plaats het filter in de can en schud deze grondig vóór gebruik.

De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

Behandelingsschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE
Tussenschuren korrel 150
- 1-2x Bona Pure Colour (voor zones e.d.)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona SuperSport ONE

Technisch merkblad

Belangrijk:

- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Weekmakers van lijmen op rubber-basis op sommige soorten belijningstape kunnen polyurethaanlakken zacht maken en beschadigen. Gebruikte tapes moeten een "lage kleefkracht" hebben en moeten zo kort mogelijk op hun plaats zitten.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de sportlak aan met een Bona Applicator Bar of een Bona Roller. Rol met een vloeiende beweging om lakophoping te vermijden. Altijd "nat-in-nat" werken om overlappingsen te voorkomen.
2. Goed laten drogen alvorens verdere lak- of verflagen aan te brengen. Houd voor elke aangebrachte laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg altijd voor een goede ventilatie tijdens het droogproces. Eventueel tussenschuren met een gaasschijf of het Bona Scrad Systeem korrel 150 (of fijner) en verwijder het stof zorgvuldig alvorens de laatste laklaag aan te brengen. **Noot:** als de vorige lak- of verflaag een droogtijd heeft langer dan 24 uur, dan is tussenschuren altijd vereist. Voor verf is de limiet 12 uur.

Het uithardingsproces duurt ongeveer 5 dagen (70% uitgehard in 24 uur, 90% na 72 uur). Plaats geen matten e.d. totdat de lak volledig is uitgehard. De vloer is na 24 uur beloopbaar, maar blijft onderhevig aan krassen en beschadigingen totdat de lak volledig is uitgehard. Tijdens de eerste week niet nat reinigen, alleen droog schoonmaken.

Onderhoud

Reinig de vloer met Bona SuperSport Cleaner (regelmatig gebruik) en Bona SuperSport Deep Clean (voor periodiek, intensief reinigen als het oppervlak glad is geworden). Het uiterlijk en de toestand van de vloer moeten regelmatig worden gecheckt als onderdeel van een doorlopend onderhoudsplan. Om een veilig en professioneel ogend oppervlak te behouden en om te voorkomen dat het opnieuw moet worden kaalgeschuurd, moet de vloer met tussenpozen worden behandeld met extra lagen Bona SuperSport ONE.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op www.bona.com

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com